

# gräfix® 66K

## Kalk-Putzglätte ohne Zementzusatz

feine, leicht zu verarbeitende Putzglätte auf Luftkalk-Basis für innen und außen

**gräfix 66K:** Werk-Trockenmörtel auf Luftkalk-Basis mit Kalksteinmehl und Kalksteinsand 0 bis 0,5 mm. Das Fertigmörtelgemisch enthält verarbeitungsfördernde Zusätze, ohne Zugabe von Kunststoff- und Kunstharzanteilen. Der Mörtel ergibt einen besonders spannungsfreien und diffusionsoffenen Spachtel zum Glätten (bis max. 1 mm Schichtstärke) von fein verriebenen Flächen.

**Verwendung:** Außer im Sockelbereich, als Glättspachtel auf alle fein verriebenen Unterputze (bei rabotierten oder grob verriebenen Flächen, empfehlen wir, **gräfix 61 fein** 1 – 2 mm aufzuziehen, zu filzen und mit **gräfix 66K** zu glätten).

**Verarbeitung:** *Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, er sollte vorgehäst werden; gräfix 66K Kalk-Putzglätte kann zum Glätten von neu aufgetragenen Putzen (auch nass in nass), alte Putzflächen ohne Beschichtungen (z. B. Farbanstriche, Kunststoffspachtel usw.) und Betonflächen verwendet werden. gräfix 66K Kalk-Putzglätte mit ca. 10 l Wasser und einem Quirl anrühren, mit einer rostfreien Edelstahltraufel max. 1 mm aufspachteln und glätten.*

*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*

**Verarbeitungszeit:** 3 bis 4 Stunden

**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

**Lieferung:** · in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (40 Sack je Palette = 1 Tonne)

**Technische Daten:**

Frishmörtelgewicht:	1400 g/l
Festmörtelrohichte:	1080 g/l
Druckfestigkeit:	CS I
Ergiebigkeit:	25 kg <b>gräfix 66K</b> ergeben ca. 24 l Frishmörtel

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

**WOLFGANG ENDRESS**  
Kalk- und Schotterwerk  
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)  
09192 9955-0 (Werk)  
Telefax: 09126 2596-17

**Technisches Merkblatt 66K**  
Stand: Januar 2016